



Composición / <i>Composition</i>	100% Olefine	100% Olefine
Peso / <i>Weight</i> (Grams/m <sup>2</sup> )	90 ± 5%	UNE 40-339-76
Ligamento / <i>Ligament</i>	1E1	
Ancho / <i>Width</i> (cm)	280 ± 1	
Resistencia a la tracción / <i>Tensile strength</i> (kg)	Urdimb / <i>Warp</i> 85± 5% Trama / <i>Weft</i> 55± 5%	UNE 40-085
Resistencia al desgarre / <i>Tear strength</i> (kg)	Urdimb / <i>Warp</i> 15± 5% Trama / <i>Weft</i> 13± 5%	UNE 40-413
Encogimiento al lavado 75°C / <i>Washing shrinkage 75°C</i>	2 %	EN 6330/15797
Prueba cigarrillo / <i>Cigarette test</i>	Clase B / <i>Class B</i>	EN 14533:2004
Pilling Martindale	Nulo / <i>Null</i>	EN 12945-2



Reciclable / *Recyclable*

Imprescindible fornituras de PP (Polipropileno) en prenda./  
*Essential thermoplastic PP (Polipropilene) fittings in garment.*

### Instrucciones de lavado / *Washing instructions:*



Temperatura lavado:  
recomendado a 40°C / max. 75°C  
*Washing temperature:*  
recommended at 40°C / max. 75°C



Permite el uso de lejía, cloro o cualquier otro detergente.  
*It allows the usage of bleach, chlorine or any other detergent*



**Secado con secadora.** Temperatura recomendada: 40°C (max. 40°C). Duración: máximo 20 minutos + 5 minutos en frío (en función de la carga). **Secado con calandra de secado.** Temperatura recomendada: 70°C (max. 70°C)

**Drying using a drying machine:** Recommended temperature: 40°C (max. 40°C). Duration: maximum 20 minutes + 5 minutes cold wash (depending on the load). **Drying using calandra:** Recommended temperature: 70°C (max. 70°C)



No planchar  
*Do not iron*



Se recomienda plegar o colgar la pieza de ropa después del proceso de secado para reducir las arrugas.  
*It is recommend to fold or hang the garments after finishing the drying process in order to reduce the amount of wrinkles.*