



Elsanek Ref. Olefine 125

olefine
TECHNOLOGY

Azul/Blue
2727CP

Verde/Green
7726CP

Azul/Blue
2717CP

Gris/Grey
429CP

Granate/Garnet
7428CP

Blanco/White



Composición / *Composition*

98% Olefine + 2% Antistatic

Peso / *Weight* (Grams/m²)

125 ± 5%

UNE 40-339-76

Ligamento / *Ligament*

2E1

Ancho / *Width* (cm)

160 ± 1

Resistencia a la tracción
/ *Tensile strength* (kg)

Urdimb / *Warp* 90± 5%
Trama / *Weft* 80± 5%

UNE EN13934-1

Resistencia al rasgado
/ *Tear strength* (kg)

Urdimb / *Warp* 11± 5%
Trama / *Weft* 9± 5%

UNE EN13937-2

Encogimiento al lavado 75°C /
/ *Washing shrinkage* 75°C

2%

EN 6330/15797

Antistatic

Pass

EN 1149-3

Normativa europea quirófano
/ *Surgical European regulation*

Pass (300 washes)

EN 13795

Resistencia evaporativa
/ *Water vapor resistance*

2.92 m² Pa/W

EN 31092/96

Antiacido/Antiacid

Clase 3/Class 3

EN13034 (Ácido Sulfúrico/Hidróxido Sódico)

Clean Room Control

Pass

IES-RP-CCOO3,4 (2011)

Permeabilidad al aire
/ *Air Permeability*

89,9 mm/seg

EN 9237

Citotoxicidad / *Cytotoxicity*
(células viables)

96% Grade 1

EN10993-5



Reciclable / *Recyclable*

Imprescindible fornituras de PP (Polipropileno) en prenda./
Essential thermoplastic PP (Polirpopilene) fittings in garment.

Instrucciones de lavado / *Washing instructions:*



Temperatura lavado:
recomendado a 40°C / max. 75°C
Washing temperature:
recommended at 40°C / max. 75°C



Permite el uso de lejía, cloro o
cualquier otro detergente.
*It allows the usage of bleach,
chlorine or any other detergent*



Secado con secadora: Temperatura
recomendada: 40°C (max. 40°C). Duración:
máximo 20 minutos + 5 minutos en frío (en
función de la carga). / **Secado con tunel de
secado:** Temperatura recomendada: 70°C
(max. 70°C).

Drying using a drying machine:
Recommended temperature: 40°C (max. 40°C).
Duration: maximum 20 minutes + 5 minutes
*cold wash (depending on the load). / **Drying***
using tunnel: *Recommended temperature:*
70°C (max. 70°C).



No planchar
Do not iron



Se recomienda plegar o colgar la pieza
de ropa después del proceso de secado
para reducir las arrugas.
*It is recommend to fold or hang the
garments after finishing the drying process
in order to reduce the amount of wrinkles.*